



ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ

СТО 72746455-3.2.7-2018

MW-ГОСТ 32314-2012-T4-DS(70,-)-DS(23,90)-CS(10)25-WS-WL(P)-MU1

Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в системах звуковой изоляции помещений

Область применения.

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих полах со сборной стяжкой;
- тепло-, звукоизоляционного слоя в плавающих полах при укладке бетона или цементной стяжки непосредственно на теплоизоляцию.



Основные физико-механические характеристики

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Теплопроводность, λ_{10}	Вт/м·°С	не более	0,036	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925, ГОСТ 31924
Теплопроводность, λ_p	Вт/м·°С	не более	0,037	ГОСТ EN 32314
Теплопроводность, λ_d	Вт/м·°С	не более	0,039	ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004
Теплопроводность, λ_B	Вт/м·°С	не более	0,041	ГОСТ 7076-99, СП 23-101-2004
Прочность на сжатие при 10% деформации	кПа	не менее	25	ГОСТ EN 826-2011
Содержание органических веществ	%	не более	4,5	ГОСТ 17177-94
Кратковременное водопоглощение при частичном погружении	кг/м ²	не более	1	ГОСТ EN 1609-2011
Водопоглощение при частичном погружении образцов в течении заданного длительного времени	кг/м ²	не более	3	ГОСТ EN 12087
Горючесть	степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Плотность	кг/м ³	-	110 (±10)	ГОСТ 17177-94

Геометрические параметры

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	1200 (1000)*	ГОСТ EN 822
Ширина	мм	600	ГОСТ EN 822
Толщина	мм	20-50*	ГОСТ EN 823
Класс по толщине	T	T4	ГОСТ 32314-2015.

* - уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

Производство работ

Согласно «Руководство по проектированию и устройству звукоизоляции строительных конструкций. Корпорация ТехноНИКОЛЬ» 2012 года.

Хранение

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

Транспортировка

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.