



## Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT зимняя

СТО 72746455-3.6.9-2016

Продукт, представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке



### Описание продукции:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отличается умеренным первичным расширением, повышенным объемом выхода пены. Пена обладает хорошей адгезией к большинству строительных материалов, за исключением фторопласта, силикона и полиэтилена. Монтажная пена имеет специальную формулу, которая обеспечивает постоянный неизменяемый объем пены с момента выпенивания до полного набора свойств.

### Область применения:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT применяется для герметизации, тепло – и шумоизоляции швов, щелей, пустот, монтажа деталей при выполнении строительных и отделочных работ.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение 65 CONSTANT зимняя	Метод испытания
Вес брутто баллона	г	990±10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Объем выхода из баллона, до	л	65	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время отлипа при (23±5) °С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время полной полимеризации, не более	час	30	СТО 72746455-3.6.9-2016
Кажущаяся плотность монтажной пены, не более	кг/м <sup>3</sup>	30	ГОСТ 409-77
Теплопроводность, не более	Вт/м*К	0,03	ГОСТ 7076-99
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	кН/м <sup>2</sup>	80	ГОСТ 17370-71
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не менее	кН/м <sup>2</sup>	35	ГОСТ 17177-94

### Производство работ:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT зимняя применяется при температуре от -18°С до +35°С. Температура баллона от +18 °С до +25 °С.

### Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до -20°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев.

### Транспортировка:

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от - 10 °С до +40 °С.

### Сведения об упаковке:

Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 CONSTANT поставляется в металлических баллонах 1000 мл (12 шт в упаковке).