



Разбавитель

ТАIKOR Thinner 03 / ТАЙКОР Тиннер 03

Произведено согласно ТУ 20.30.12-126-72746455-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ТАIKOR Thinner 03 / ТАЙКОР Тиннер 03 – разбавитель для грунт-эмали ТАIKOR Топ 490 / ТАЙКОР Топ 490, огнезащитных составов ТАIKOR FP Ероху / ТАЙКОР ОГЗ Эпокси и ТАIKOR FP Graphite / ТАЙКОР ОГЗ Графит, теплоизолирующего состава ТАIKOR FP Extra / ТАЙКОР ОГЗ Экстра.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для разбавления полимерных материалов ТАIKOR, используемых для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- подходит для промывки окрасочного оборудования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Внешний вид	-	-	Бесцветная жидкость без посторонних примесей	ТУ 20.30.12-126-72746455-2019
Плотность, при температуре (23±2) °С	г/см³	в пределах	0,830-0,880	ГОСТ 18995.1



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Объем ведер	л	-	20	-
Масса нетто	кг	-	16	-

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед применением материалы ТАЙКОР должны быть выдержаны при температуре не ниже +18 °С в течение суток. ТАIKOR Thinner 03 / ТАЙКОР Тиннер 03 при разбавлении однокомпонентных материалов добавляется после их тщательного перемешивания, а в случае разбавления двухкомпонентных материалов – только после смешивания компонентов А и В и выдержки их в течение 10-15 мин.

Рекомендуемое количество разбавителя – до 10 % по массе материала. Допустимое количество разбавителя приведено в технических листах и инструкциях на отдельные материалы и системы ТАЙКОР.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование материала должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5 при температуре от минус 35 °С до плюс 35 °С. Перевозка материала осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте, в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от минус 35 °С до плюс 35 °С.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.220
ТН ВЭД: 3814 00 1000
ФСБЦ: 14.5.09.06-0011

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

