



Самоклеящаяся кровельная ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR FB SA

СТО 72746455-3.4.1-2013

Самоклеящаяся кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ)



Описание продукции:

Самоклеящаяся кровельная полимерная мембрана на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная стеклохолстом, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля с нижней стороны мембраны. Поверх слоя флиса в заводских условиях нанесён специальный клеевой состав, обладающий высокой адгезией к плитам LOGICPIR CXM/CXM, а также антиадгезионная пленка, которую необходимо удалить перед приклеиванием мембраны.

Мембрана LOGICROOF V-GR FB SA обладает высокой стойкостью к проколам и стабильностью размеров. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Благодаря

технологии TRI-P® мембрана имеет специальный защитный верхний слой толщиной 200 мкм, надежно защищающий материал от воздействия ультрафиолета.

Поставляется в рулонах 2,05 x 15 м. Стандартный цвет лицевой поверхности – светло-серый. С двух сторон вдоль рулона для удобства монтажа оставлена полоса без флиса и самоклеящегося слоя.

Область применения:

ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR FB SA применяется для гидроизоляции однослойных кровельных систем с клеевым методом крепления. Благодаря слою из ламинированного геотекстиля, на который в заводских условиях нанесён клеевой состав, мембрану можно приклеивать на теплоизоляционные плиты LOGICPIR с кашированием из стеклохолста. Монтаж мембраны возможен при температурах не ниже +5 °C .

Основные физико-механические характеристики: см. на стр.2.

Производство работ:

Согласно «Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембранных» и «Инструкция по монтажу однослоиной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.

Хранение:

Рулоны ПМ должны храниться на поддонах, рассортированными по маркам, в сухом закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении не более чем в два ряда по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддононов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддононов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов.

Допускается временное (не более 5 дней) хранение поддононов с ПМ на открытой площадке в ненарушенной заводской упаковке.

Гарантийный срок хранения ПМ – 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка:

Транспортирование рулонов ПМ следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении, на поддоне располагается не более трех рулонов по высоте. Допускается транспортирование поддононов с ПМ в три ряда по высоте, при этом вес верхних поддононов должен равномерно распределяться на все рулоны нижних рядов с помощью деревянных щитов или поддонов.

Сведения об упаковке:

Рулоны упаковывают в полиэтиленовую пленку по всей длине рулона, размещают на поддонах в горизонтальном положении не более, чем в три ряда по высоте и скрепляют ремнями или другими материалами.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Видимые дефекты	-	отсутствие видимых дефектов	ГОСТ EN 1850-2-2011
Прямолинейность, не более	мм на 10 м	30	ГОСТ Р 56582-2015 (EN 1848-2:2011)
Плоскостность, не более	мм	10	-
Прочность при растяжении, метод А, не менее:			
вдоль рулона	Н/50 мм	≥800	ГОСТ 31899-2-2011 (EN 12311-2:2000)
поперек рулона		≥600	
Удлинение при максимальной нагрузке, не менее	%	200	-
Сопротивление раздиру, не менее	Н	200	ГОСТ Р 56583-2015 (EN 12310-2:2000)
Полная складываемость при отрицательной температуре, не более	°C	-25	ГОСТ EN 495-5-2012
Водопоглощение по массе, не более	%	0,6	ГОСТ 2678-94
Изменение линейных размеров при нагревании в течение 6 ч при 80°C, не более	%	0,5	ГОСТ EN 1107-2-2011
Сопротивление динамическому продавливанию при отрицательных температурах, не более	°C	-25	СТО 72746455-3.4.1-2013
Старение под воздействием искусственных климатических факторов (УФ излучения, не менее 5000 ч)	-	нет трещин на поверхности	ГОСТ 32317-2012
Прочность сварного шва на раздир, не менее	Н/50 мм	350	ГОСТ Р 56584-2015 (EN 12316:2013)
Прочность сварного шва на разрыв, не менее	Н/50 мм	700	-
Сопротивление динамическому продавливанию (ударная стойкость) по твердому основанию (в скобках – по мягкому основанию), не менее:			
для толщины 1,2 – 1,3 мм	мм	600 (700)	ГОСТ 31897-2011 (EN 12691:2006)
для толщины 1,5 мм		800 (1000)	
для толщины 1,8 мм		1100 (1500)	
для толщины 2,0 мм		1400 (1800)	
Сопротивление статическому продавливанию, не менее	кг	20	ГОСТ EN 12730-2011
Водонепроницаемость, 10 кПа в течение 24 ч	-	отсутствие следов проникновения воды	ГОСТ EN 1928-2011, В
Группа распространения пламени	-	РП4	ГОСТ 30444-97
Группа горючести	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	В3	ГОСТ 30402-96